



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

---

**ПРОКАТ ЛИСТОВИЙ І ШТАБА  
БЕЗ ПОКРИВУ, ОТРИМАНІ  
БЕЗПЕРЕРВНИМ ГАРЯЧИМ  
ПРОКАТУВАННЯМ, З НЕЛЕГОВАНОЇ  
ТА ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ**

**Допуски на розміри й форму  
(EN 10051:1991, IDT)**

**ДСТУ EN 10051**

Проект, перша редакція



## НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 10051:1991 Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels — Tolerances on dimensions and shape (Прокат листовий і штаба без покриття, отримані безперервним гарячим прокатуванням, з нелегованої та легованої сталі. Допуски на розміри та форму) зі зміною A1:1997.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у назві і по тексту стандарту назву виробів «plate, sheet and strip» наведено відповідно до термінів у нормативних документах, які чинні в Україні: «прокат листовий і штаба».

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

## 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на плоскі вироби без покриву максимальною шириною 2 200 мм, отримані безперервним гарячим прокатуванням, із нелегованої та легованої сталі, охоплюючи неіржавкі сталі, відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1 — Галузь використання

| Виріб   | Товщина, мм | Марка сталі згідно з   |
|---|-------------|--|
| Прокат листовий, широка штаба (мінімальна ширина 600 мм); штаба шириною менше 600 мм, відрізана від широкої штаби | ≤ 25        | EURONORM 96, EN 10025, EN 10028-2, EN 10028-3, EN 10028-4, EN 10028-5, EN 10028-6, EN 10083-1, EN 10083-2, EN 10083-3, EN 10088-2, EN 10111, EN 10113-2, EN 10113-3, EN 10120, EN 10137-2, EN 10137-3, EN 10149-2, EN 10149-3, EN 10155, EN 10207, EN 10208-2, prEN 10028-7 і prEN 10084 |

Цей стандарт не поширюється на гарячекатану штабу шириною менше ніж 600 мм (див. EN 10048).

## 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд

їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 10020 Definition and classification of grades of steel

EN 10025 Hot-rolled products of non-alloy structural steels; technical delivery conditions

EN 10028-2 Flat products made of steels for pressure purposes — Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties

EN 10028-3 Flat products made of steels for pressure purposes — Part 3: Weldable fine grain steels, normalized

EN 10028-4 Flat products made of steels for pressure purposes — Part 4: Nickel alloy steels with specified low temperature properties

EN 10028-5 Flat products made of steels for pressure purposes — Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled

EN 10028-6 Flat products made of steels for pressure purposes — Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and tempered

EN 10048 Hot-rolled narrow steel strip — Tolerances on dimensions and shape

EN 10079 Definitions of steel products

EN 10083-1 Quenched and tempered steels — Part 1: Technical delivery conditions for special steels

EN 10083-2 Quenched and tempered steels — Part 2: Technical delivery conditions for unalloyed quality steels

EN 10083-3 Quenched and tempered steels — Part 3: Technical delivery conditions for boron steels

EN 10088-2 Stainless steels — Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip for general purposes

EN 10111 Continuously hot-rolled low carbon steel sheet and strip for cold forming. Technical delivery conditions

EN 10113-2 Hot-rolled products in weldable fine grain structural steels — Part 2: Delivery conditions for normalized/normalized rolled steels

EN 10113-3 Hot-rolled products in weldable fine grain structural steels — Part 3: delivery conditions for thermomechanically rolled steels

EN 10120 Steel sheet and strip for welded gas cylinders

EN 10137-2 Plates and wide flats made of high yield strength structural steels in the quenched and tempered or precipitation hardened conditions — Part 2: Delivery conditions for quenched and tempered steels

EN 10137-3 Plates and wide flats made of high yield strength structural steels in the quenched and tempered or precipitation hardened conditions — Part 3: Delivery conditions for precipitation hardened steels

EN 10149-2 Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming — Part 2: Delivery conditions for thermomechanically rolled steels

EN 10149-3 Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming — Part 3: Delivery conditions for normalized or normalized rolled steels

EN 10155 Structural steels with improved atmospheric corrosion resistance — Technical delivery conditions

EN 10207 Steels for simple pressure vessels — Technical delivery requirements for plates, strips and bars

EN 10208-2 Steel pipes for pipelines for combustible fluids — Technical delivery conditions — Part 2: Pipes of requirement class B

prEN 10028-7<sup>1)</sup> Flat products made of steels for pressure purposes — Part 7: Stainless steels

prEN 10084<sup>1)</sup> Case hardening steels — Technical delivery conditions

EURONORM 96 (1979)<sup>2)</sup> Tool steels — Quality requirement.

<sup>1)</sup> Проект на розгляді.

<sup>2)</sup> До перетворення його на Європейський стандарт слід застосовувати цю EURONORM або посилатися на відповідний національний стандарт, перелік яких наведений в Додатку В цього стандарту.

#### НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10020 Сталі. Визначення та класифікація (В Україні прийнято як ДСТУ EN 10020-2002)

EN 10025 Вироби гарячекатані з нелегованої конструкційної сталі. Технічні умови постачання (В Україні прийнято як ДСТУ EN 10025:2005)

EN 10028-2 Плоскі сталеві вироби для використання під тиском. Частина 2. Нелеговані і леговані сталі з точно визначеними властивостями за підвищених температур (В Україні прийнято як ДСТУ EN 10028-2:2006)

EN 10028-3 Прокат штабовий сталевий для використання під тиском. Частина 3. Сталь для зварювання дрібнозерниста, нормалізована (В Україні прийнято як ДСТУ EN 10028-3:2006)

EN 10028-4 Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 4. Сталі, що містять нікель, з точно визначеними властивостями за низької температури (В Україні прийнято як ДСТУ EN 10028-4:2006)

EN 10028-5 Плоскі сталеві вироби для використання під тиском. Частина 5. Зварювані термомеханічно оброблені дрібнозернисті сталі (В Україні прийнято як ДСТУ EN 10028-5:2006)

EN 10028-6 Прокат штабовий сталевий для використання під тиском. Частина 6. Зварювані дрібнозернисті сталі, загартовані та відпущені (В Україні прийнято як ДСТУ EN 10028-6:2006)

EN 10048 Штаба сталева гарячекатана вузька. Допуски на розміри та форму (В Україні прийнято як ДСТУ EN 10048:2005)

EN 10083-1 Сталі для гартування і відпускання. Частина 1. Загальні технічні умови постачання

EN 10083-2 Сталі для гартування і відпускання. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих сталей

EN 10083-3 Сталі для гартування і відпускання. Частина 3. Технічні умови постачання бористих сталей

EN 10088-2 Сталі неіржавкі. Частина 2. Технічні умови на постачання листів/плит та штаби загального призначення

EN 10111 Лист і штаба безперервного гарячого прокатування з низьковуглецевої сталі для холодного штампування. Технічні умови постачання

EN 10113-2 Вироби гарячекатані з дрібнозернистої конструкційної сталі для зварювання. Частина 2. Умови постачання нормалізованої/гарячекатаної сталі

EN 10113-3 Вироби гарячекатані з дрібнозернистої конструкційної сталі для зварювання. Частина 3. Умови постачання сталей, прокатаних термомеханічним способом

EN 10120 Листи та штаби сталеві для зварних газових балонів (В Україні прийнято як ДСТУ EN 10120:2004)

EN 10137-2 Листи та широкий плоский прокат з конструкційних сталей з високою границею плинності у загартованому та відпущеному стані або після дисперсійного зміцнювання. Частина 2. Умови постачання загартованих та відпущених сталей

EN 10137-3 Листи та широкий плоский прокат з конструкційних сталей з високою границею плинності у загартованому та відпущеному стані або після дисперсійного зміцнювання. Частина 3. Умови постачання сталей, підданих дисперсійному зміцнюванню

EN 10149-2 Вироби гарячекатані плоскі з конструкційних сталей з високою границею плинності для формування у холодному стані. Частина 2. Умови постачання сталей, прокатуваних термомеханічним способом

EN 10149-3 Вироби гарячекатані плоскі з конструкційних сталей з високою границею плинності для формування у холодному стані. Частина 3. Умови постачання нормалізованих чи нормалізованих катаних сталей

EN 10155 Сталі конструкційні з підвищеною тривкістю до атмосферної корозії. Технічні умови постачання

EN 10207 Сталі для простих посудин високого тиску. Технічні умови постачання листової та пруткової сталі

EN 10207 Сталі для простих посудин високого тиску. Технічні умови постачання листової та пруткової сталі

EN 10208-2 Труби сталеві для трубопроводів для рідкого пального. Технічні умови постачання. Частина 2. Вимоги до труб класу В

рГЕН 10028-7<sup>1)</sup> Прокат штабовий сталевий для використання під тиском. Частина 7. Неіржавкі сталі  
рГЕН 10084<sup>1)</sup> Сталі поверхнево загартовані. Технічні умови постачання  
EURONORM 96 (1979)<sup>2)</sup> Сталі інструментальні. Вимоги до якості.

### 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використовують такі визначення:

- нелегована та легована сталь, див. EN 10020;
- прокат листовий і штаба, див. EN 10079.

#### Національна примітка

Назву плоских виробів наведено відповідно до понять, прийнятих у стандартах, чинних в Україні.

### 4 ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ НАДАЄ ПОКУПЕЦЬ

#### 4.1 Загальні вимоги

Під час замовлення покупець надає таку інформацію:

- a) опис виробу (прокат листовий, штабовий);
  - b) номер цього стандарту;
  - c) номінальну ширину і товщину у мм;
  - d) літери GK, якщо листовий прокат замовлено з обрізними крайками (див. 6.2); див. розділ 10, додаткова вимога 1;
  - e) номінальну довжину у мм (для листового прокату);
  - f) допуски на товщину для виробів товщиною більше ніж 10 мм (див. 7.3);
  - g) допуски на площинність для виробів категорії D (див. таблицю 7);
  - h) вимоги до площинності для широкої штаби і різаної штаби шириною менше ніж 600 мм (див. 8.4);
  - i) вимоги до серпоподібності різаної штаби шириною менше ніж 600 мм (див. 8.5).
- Якщо немає спеціальних вказівок покупця відносно пунктів f, g, h та i, постачальнику треба знову звернутися до покупця.

#### 4.2 Додаткові вимоги

Кількість додаткових вимог встановлено у розділі 10. Якщо покупець не вказує на забезпечення будь-якої додаткової вимоги, постачальник може діяти відповідно до основних технічних вимог (див. 6.2).

### 5 ПОЗНАЧЕННЯ

Позначення виробу відповідно до 4.1 повинно також містити точне позначення замовленої марки сталі.

*Приклад позначення:*

- a) лист згідно з цим стандартом номінальної товщини 2,0 мм, номінальної ширини 1 200 мм, з обрізною крайкою (GK), номінальної довжини 2 500 мм зі сталі 34Cr4 згідно з EN 10083-1:  
лист EN 10051 — 2,0 x 1200GK x 2500  
сталь EN 10083-1 — 34Cr4;
- b) штаба згідно з цим стандартом номінальної товщини 4,5 мм, номінальної ширини 1 500 мм, з необрізною крайкою, зі сталі S235JR згідно з EN 10025:  
штаба EN 10051 — 4,5 x 1200  
сталь EN 10025 — S235JR.

### 6 ФОРМА ПОСТАЧАННЯ

6.1 Листовий і штабовий прокат треба постачати з обрізною крайкою (GK) або необрізною крайкою, якщо це узгоджено під час замовлення.

<sup>1)</sup> Проект на розгляді.

<sup>2)</sup> До перетворення його на Європейський стандарт слід застосовувати цю EURONORM або посилатися на відповідний національний стандарт, перелік яких наведено в додатку В цього стандарту.

6.2 У разі відсутності інформації щодо форми постачання, листовий і штабовий прокат постачають з необрізною крайкою.

6.3 Можливість постачання рулонів зі зварними швами та ознаку місця розташування зварного шва узгоджують під час замовлення.

Див. розділ 10, додаткова вимога 2.

## 7 ДОПУСКИ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ПРОКАТУ

### 7.1 Товщина

7.1.1 Допуски на товщину для листового прокату і штаби, отриманих безперервним гарячим прокатуванням, для холодного штампування згідно з EN 10111, наведено у таблиці 2.

7.1.2 Допуски на товщину сталей з нормальним опором до деформації за підвищених температур наведено у таблиці 3. Ці допуски вказані як категорія А.

7.1.3 Для сталей з високим опором до деформації за підвищених температур значення у таблиці 3 треба збільшити на величини, вказані у таблиці 4.

В результаті отримані такі категорії і збільшення:

- для сталей категорії В у таблиці 4 значення таблиці 3 збільшують на 15 %;
- для сталей категорії С у таблиці 4 значення таблиці 3 збільшують на 30 %;
- для сталей категорії D у таблиці 4 значення таблиці 3 збільшують на 40 %.

**Таблиця 2** — Допуски на товщину для листового прокату і штаби, отриманих безперервним гарячим прокатуванням, для холодного штампування

Розміри у міліметрах

| Номинальна товщина | Допуски на номинальну ширину |                    |                    |         |
|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
|                    | ≤ 1 200                      | > 1 200<br>≤ 1 500 | > 1 500<br>≤ 1 800 | > 1 800 |
| ≤ 2,00             | ± 0,13                       | ± 0,14             | ± 0,16             | —       |
| > 2,00 ≤ 2,50      | ± 0,14                       | ± 0,16             | ± 0,17             | ± 0,19  |
| > 2,50 ≤ 3,00      | ± 0,15                       | ± 0,17             | ± 0,18             | ± 0,20  |
| > 3,00 ≤ 4,00      | ± 0,17                       | ± 0,18             | ± 0,20             | ± 0,20  |
| > 4,00 ≤ 5,00      | ± 0,18                       | ± 0,20             | ± 0,21             | ± 0,22  |
| > 5,00 ≤ 6,00      | ± 0,20                       | ± 0,21             | ± 0,22             | ± 0,23  |
| > 6,00 ≤ 8,00      | ± 0,22                       | ± 0,23             | ± 0,23             | ± 0,26  |

**Таблиця 3** — Допуски на товщину для листового прокату зі сталі з нормальним опором до деформації за підвищених температур (категорія А)

Розміри у міліметрах

| Номинальна товщина | Допуски на номинальну ширину |                    |                    |         |
|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
|                    | ≤ 1 200                      | > 1 200<br>≤ 1 500 | > 1 500<br>≤ 1 800 | > 1 800 |
| ≤ 2,00             | ± 0,17                       | ± 0,19             | ± 0,21             | —       |
| > 2,00 ≤ 2,50      | ± 0,18                       | ± 0,21             | ± 0,23             | ± 0,25  |
| > 2,50 ≤ 3,00      | ± 0,20                       | ± 0,22             | ± 0,24             | ± 0,26  |
| > 3,00 ≤ 4,00      | ± 0,22                       | ± 0,24             | ± 0,26             | ± 0,27  |
| > 4,00 ≤ 5,00      | ± 0,24                       | ± 0,26             | ± 0,28             | ± 0,29  |
| > 5,00 ≤ 6,00      | ± 0,26                       | ± 0,28             | ± 0,29             | ± 0,31  |
| > 6,00 ≤ 8,00      | ± 0,29                       | ± 0,30             | ± 0,31             | ± 0,35  |
| > 8,00 ≤ 10,00     | ± 0,32                       | ± 0,33             | ± 0,34             | ± 0,40  |
| > 10,00 ≤ 12,50    | ± 0,35                       | ± 0,36             | ± 0,37             | ± 0,43  |
| > 12,50 ≤ 15,00    | ± 0,37                       | ± 0,38             | ± 0,40             | ± 0,46  |
| > 15,00 ≤ 25,00    | ± 0,40                       | ± 0,42             | ± 0,45             | ± 0,50  |



Таблиця 4 — Збільшення допусків на товщину для сталей з високим опором до деформації за підвищених температур<sup>1), 2)</sup>

| Категорія В<br>(підвищення на 15 %)  |  | Категорія С<br>(підвищення на 30 %)   |   | Категорія D<br>(підвищення на 40 %)  |  |
|--|--|---|---|--|--|
| Позначка   | Стандарт   | Позначка  | Стандарт  | Позначка   | Стандарт   |
| E295; E335;<br>E360<br>S355<br>S355<br>S355<br>S355<br>P295; P355  | EN 10025<br><br>EN 10025<br>EN 10155<br>EN 10149-2;-3<br>EN 10113-2;-3<br>EN 10028-2   | L360; L415; L445<br>S420; S460<br>S420; S460<br>P460<br>S460                        | EN 10208-2<br><br>EN 10113-2;-3<br>EN 10149-2;-3<br>EN 10028-3;-6<br>EN 10137-2                         | L480; L550<br><br>S500; S550;<br>S600; S650;<br>S700<br>S500; S550;<br>S620; S690;<br>S890; S960;<br>P500; P550;<br>P620; P690   | EN 10208-2<br><br>EN 10149-2<br><br>EN 10137-2<br><br>EN 10028-6   |
| C35<br>C35E<br>C36<br>C45<br>C45E<br>C46<br>C50<br>C50E  | EN 10083-2<br>EN 10083-1<br>EU 86-70<br>EN 10083-2<br>EN 10083-1<br>EU 86-70<br>EN 10083-2<br>EN 10083-1   | C53<br>C55<br>C55E<br>1CS55<br>C60<br>C60E<br>1CS60<br>1CS67                        | EU 86-70<br>EN 10083-2<br>EN 10083-1<br>EU 132-79<br>EN 10083-2<br>EN 10083-1<br>EU 132-79<br>EU 132-79 | CT70<br>1CS75<br>CT80<br>2CS85<br>2CS100<br>CT105<br>CT120   | EU 96-79<br>EU 132-79<br>EU 96-79<br>EU 132-79<br>EU 132-79<br>EU 96-79<br>EU 96-79  |
| 16Mo3<br>20MnB5<br>30MnB5<br>38MnB5<br>28Mn6<br>27MnCrB5-2<br>33MnCrB5-2<br>39MnCrB6-2<br>38Cr2<br>46Cr2<br>34Cr4<br>41Cr4<br>45Cr2<br>38Cr4<br>16MnCr5<br>13CrMo4-5<br>10CrMo9-10 | EN 10028-2<br>EN 10083-3<br>EN 10083-3<br>EN 10083-3<br>EN 10083-1<br>EN 10083-3<br>EN 10083-3<br>EN 10083-3<br>EN 10083-1<br>EN 10083-1<br>EN 10083-1<br>EN 10083-1<br>EU 86-70<br>EU 86-70<br>prEN 10084<br>EN 10028-2<br>EN 10028-2 | 25CrMo4<br>34CrMo4<br>41CrMo4<br>42CrMo4<br>17CrNi6-6<br>20NiCrMo2-2<br>18CrNiMo7-6 | EN 10083-1<br>EN 10083-1<br>EU 86-70<br>EN 10083-1<br>prEN 10084<br>prEN 10084<br>prEN 10084            | 50CrMo4<br>36CrNiMo4<br>34CrNiMo6<br>30CrNiMo8<br>51CrV4<br>наприклад,<br>усі марки<br>39CrMoV13<br>31CrMo12<br>34CrAlMo5<br>41CrAlMo7<br>наприклад,<br>усі марки<br>50CrV4<br>67SiCr5<br>50CrV4 | EN 10083-1<br>EN 10083-1<br>EN 10083-1<br>EN 10083-1<br>EN 10083-1<br>EU 85-70<br>EU 85-70<br>EU 85-70<br>EU 85-70<br>EU 85-70<br>EU 89-70<br>EU 89-71<br>EU 132-79<br>EU 132-79 |
| Усі феритні і мартенситні неіржавкі сталі  | EN 10088-2   | Усі аустенітні неіржавкі сталі нелеговані Мо  | EN 10088-2  | Усі аустенітні неіржавкі сталі леговані Мо   | EN 10088-2   |

<sup>1)</sup> Перелік відповідних національних позначень і стандартів наведено у додатку А, таблиці А.1—А.3. Якщо національний стандарт останнім часом було замінено на європейський стандарт, старе позначення і відповідний стандарт вказано у дужках.

<sup>2)</sup> У цій таблиці немає посилань на всі марки сталі і класи якості, на які поширюються представлені європейські стандарти і EURONORM. Інші класи, позначення яких базуються на таких самих значеннях (однакові значення або значення одного порядку) механічних властивостей (Re, Rm тощо), хімічний склад або перехідні марки треба класифікувати такими самими категоріями, як порівняні марки у цій таблиці.

Приклади: марки P460NH або P460NL (згідно з EN 10028-3): категорія С (як P460);

марка 2CS75 (EU 132-79): категорія D (як 1CS75);

марка 37Cr4 (EN 10083-1): категорія В (як 34Cr4, 38Cr4).

## 7.2 Довжина

Допуски на довжину мають відповідати значенням, наведеним у таблиці 5.

Таблиця 5 — Допуски на довжину

У міліметрах

| Номинальна довжина | Допуски |                              |
|--------------------|---------|------------------------------|
|                    | нижній  | верхній                      |
| < 2 000            | 0       | + 10                         |
| ≥ 2 000 < 8 000    | 0       | + 0,005 × номінальну довжину |
| ≥ 8 000            | 0       | + 40                         |

## 7.3 Ширина

Допуски на ширину для листового прокату мають відповідати значенням, наведеним у таблиці 6.

Таблиця 6 — Допуски на ширину для листового прокату

У міліметрах

| Номинальна ширина | Допуски          |         |                              |         |
|-------------------|------------------|---------|------------------------------|---------|
|                   | необрізна крайка |         | обрізна крайка <sup>1)</sup> |         |
|                   | нижній           | верхній | нижній                       | верхній |
| ≤ 1 200           | 0                | + 20    | 0                            | + 3     |
| > 1 200 ≤ 1 500   | 0                | + 20    | 0                            | + 5     |
| > 1 500           | 0                | + 25    | 0                            | + 6     |

<sup>1)</sup> Допуски для обрізної крайки застосовують для виробів номінальною товщиною ≤ 10 мм, для номінальної товщини > 10 мм верхні допуски має бути узгоджено під час замовлення.

## 7.4 Площинність

7.4.1 Для листового прокату, отриманого безперервним гарячим прокатуванням, з низьковуглецевої сталі з нормальним опором до деформації за підвищених температур допуск на площинність не має перевищувати допусків, наведених у таблиці 7.

Більш вузькі допуски на площинність треба узгодити під час замовлення.

Див. розділ 10, додаткова вимога 3.

Таблиця 7 — Допуски на площинність для сталей з нормальним опором до деформації за підвищених температур (категорія А)

У міліметрах

| Номинальна товщина | Номинальна ширина | Допуски на площинність | Спеціальні допуски на площинність |
|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|
| ≤ 2,00             | ≤ 1 200           | 18                     | 9                                 |
|                    | > 1 200 ≤ 1 500   | 20                     | 10                                |
|                    | > 1 500           | 25                     | 13                                |
| > 2,00 ≤ 25        | ≤ 1 200           | 15                     | 8                                 |
|                    | > 1 200 ≤ 1 500   | 18                     | 9                                 |
|                    | > 1 500           | 23                     | 12                                |

7.4.2 Для сталей з високим опором до деформації за підвищених температур допуск на площинність не має перевищувати допусків, наведених у таблиці 8. Більш вузькі допуски для категорій В і С треба узгодити під час замовлення.

Див. розділ 10, додаткова вимога 4.

Таблиця 8 — Допуски на площинність для сталей з високим опором до деформації за підвищених температур

У міліметрах

| Номінальна товщина  | Номінальна ширина | Допуски на площинність для категорії <sup>1)</sup> |    |                                   |
|---|-------------------|--|----|-----------------------------------|
|   |                   | В  | С  | Д                                 |
| ≤ 25  | ≤ 1 200           | 18   | 23 | Треба узгодити під час замовлення |
|   | > 1 200 ≤ 1 500   | 23   | 30 |                                   |
|   | > 1 500           | 28   | 38 |                                   |
| <sup>1)</sup> Категорії В, С і D визначено у 7.1.3 і таблиці 4. |                   |  |    |                                   |

### 7.5 Косина різу

Косина різу  $u$ , яку вимірюють відповідно до 9.5, не повинна перевищувати 1 % дійсної ширини листового прокату.

### 7.6 Серпоподібність

Серпоподібність не повинна перевищувати 0,5 % дійсної довжини листового прокату на номінальній довжині < 5 000 мм.

Для листового прокату номінальної довжини ≥ 5 000 мм і ширини ≥ 600 мм серпоподібність не повинна перевищувати 20 мм для листового прокату будь-якої довжини з необрізною крайкою та 15 мм для обрізної крайки.

### 7.7 Суміщення розмірів

За узгодженням під час замовлення допуски на косину різу і на серпоподібність можна замінити за вимогою, що точний прямокутник, одержаний за замовленими розмірами ширини і довжини, може бути накладено на постачені листи.

Див. розділ 10, додаткова вимога 5.

## 8 ДОПУСКИ ДЛЯ ШИРОКОЇ ШТАБИ І ШТАБИ, ВІДРІЗАНОЇ ВІД ШИРОКОЇ ШТАБИ

### 8.1 Загальні вимоги

Встановлені значення для допусків не застосовують для загальної довжини рулону з необрізаними кінцями  $l$ , яку розраховують за формулою:

$$L_{(M)} = \frac{90}{\text{номінальна товщина (мм)}}$$

із забезпеченням результату не більше 20 м.

### 8.2 Товщина

8.2.1 Допуски на товщину мають бути такими, як для листового прокату (див. 7.1).

8.2.2 Якщо узгоджено під час замовлення, для гарячекатаної штаби, призначеної для холодного прокатування, категорії А згідно з 7.1.2 треба застосовувати максимальні значення опуклості, наведені у таблиці 9, і допустиму різнотовщинність в одному рулоні, наведену у таблиці 10.

Див. розділ 10, додаткова вимога 6.

Примітка. Для рулонів, не відрізаних у поздовжньому напрямку, бажано мати випуклість, яка буде постійною і симетричною відносно середини рулону.

Товщина (в одному рулоні) має змінюватися поступово; зміни не мають бути дискретними.

8.2.3 Під час замовлення може бути узгоджено більш жорсткі допуски на товщину і опуклість. Див. розділ 10, додаткова вимога 7.

### 8.3 Ширина

Допуски на ширину для штаби мають бути такими, як для листового прокату (див. 7.3).

### 8.4 Площинність

Вимоги відносно площинності треба узгодити під час замовлення.

Примітка. Будь-які узгоджені вимоги мають враховувати розташування технологічного обладнання у споживача.

Таблиця 9 — Максимальні значення опуклості гарячекатаної штаби, призначеної для холодного прокатування сталі класів категорії А

У міліметрах

| Номінальна ширина  | Допустима опуклість <sup>1)</sup> |
|--|-----------------------------------|
| $\leq 1\ 200$  | 0—0,10                            |
| $> 1\ 200 \leq 1\ 500$   | 0—0,13                            |
| $> 1\ 500 \leq 1\ 800$   | 0—0,16                            |
| $> 1\ 800 \leq 2\ 200$   | 0—0,20                            |
| <sup>1)</sup> Значення допустимої випуклості треба зменшити на 20 % для гарячекатаної штаби, відрізаної від широкої штаби, призначеної для холодного прокатування. |                                   |

Таблиця 10 — Допустима різновтовщинність в одному рулоні гарячекатаної штаби, призначеної для холодного прокатування

У міліметрах

| Номінальна товщина  | Допустима різновтовщинність для номінальної ширини штаби |                        |                     |
|---------------------|--|------------------------|---------------------|
|                     | $\leq 1\ 200$  | $> 1\ 200 \leq 1\ 500$ | $> 1\ 500 < 2\ 200$ |
| $\geq 0,8 \leq 2,0$ | 0,20   | 0,24                   | 0,28                |
| $> 2,0 \leq 3,0$    | 0,22   | 0,27                   | 0,33                |
| $> 3,0 \leq 4,0$    | 0,28   | 0,32                   | 0,40                |
| $> 4,0 \leq 8,0$    | 0,28   | 0,32                   | 0,40                |

### 8.5 Серпоподібність

Для штаби  $\geq 600$  мм серпоподібність не повинна перевищувати 20 мм для будь-якої довжини на 5 000 мм у разі штаби з необрізною крайкою і 15 мм у разі штаби з обрізною крайкою.

Для штаби шириною  $< 600$  мм, відрізаної від широкої штаби, допуски на серпоподібність повинні бути узгоджені під час замовлення.

## 9 ВИМІРЮВАННЯ

### 9.1 Товщина

**9.1.1** Товщину вимірюють у будь-якій точці, розташованій на відстані не менше ніж 40 мм від крайок для виробів з необрізною крайкою і не менше ніж 25 мм від крайок для виробів з обрізною крайкою.

**9.1.2** Опуклість вимірюють як різницю товщини на центральній лінії виробу і у вимірюваній точці на відстані 40 мм від будь-якої крайки виробу у разі необрізної крайки та на відстані 25 мм у разі обрізної крайки.

**9.1.3** Різновтовщинність в одному рулоні треба вимірювати на лінії з постійною відстанню від поздовжніх крайок (мінімальна відстань від крайок відповідно до 9.1.1).

### 9.2 Довжина

Довжину вимірюють уздовж однієї більш довгої крайки листового прокату.

### 9.3 Ширина

Ширину вимірюють під прямими кутами до поздовжньої осі виробу.

### 9.4 Площинність

Допуск на площинність визначають вимірюванням відхилу на відстані між виробом і пласкою горизонтальною поверхнею, на якій він розташований.

### 9.5 Косина різіу

Косина різіу  $u$  — це ортогональна проекція поперечної крайки на поздовжню крайку (див. рисунок 1).




Рисунок 1 — Косина різу  $u$

### 9.6 Серпоподібність

Серпоподібність — це максимальний відхил поздовжньої крайки від прямої крайки, яка опирається на неї.

Серпоподібність вимірюють на увігнутій крайці.

Для листового прокату основою для вимірювання повинна бути довжина виробу для номінальної довжини менше ніж 5 000 мм.

Для штаби і листового прокату номінальної довжини більше ніж 5 000 мм основою для вимірювання повинно бути 5 000 мм, взятих у будь-якому місці упродовж крайки, крім необрізних кінців.

### 10 ДОДАТКОВІ ВИМОГИ (див. 4.2)

1) Чи потрібні обрізні кінці (див. 4.1 і 6.2).

2) Чи можна постачати рулони зі зварними швами (див. 6.3).

3) Чи потрібні більш вузькі допуски на площинність для сталі з нормальним опором до деформації за підвищених температур (див. 7.4.1).

4) Чи потрібні більш вузькі допуски на площинність для сталі з високим опором до деформації за підвищених температур категорії В і С (див. 7.4.2).

5) Чи потрібно замінити допуски на косину різу і серпоподібність вимогами, що точний прямокутник, одержаний за замовленими розмірами ширини і довжини, може бути накладений на постачені листи (див. 7.7).

6) Чи потрібно для гарячекатаної штаби для холодного прокатування максимальне значення випуклості відповідно до таблиці 9 і допустима різнотовщинність в одному рулоні відповідно до таблиці 10 (див. 8.2.2).

7) Чи потрібні більш жорсткі допуски на товщину і опуклість (див. 8.2.3).

ДОДАТОК А  
(довідковий)

### ПЕРЕЛІК ВІДПОВІДНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОЗНАК, СТАНДАРТІВ АБО ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ ДЛЯ КАТЕГОРІЙ В, С І D (за таблицею 4)

Як додаток до таблиці 4, таблиці А.1—А.3 містять відповідні національні позначення, стандарти або технічні вимоги для категорій В, С і D.

У цих таблицях, якщо національний стандарт було замінено на європейський стандарт, старе позначення і відповідний стандарт вказані у дужках.

Таблиця А.1 — Відповідні національні позначки і стандарти для категорії В (підвищення 15 %)

| Європа                                    |               | Німеччина                                 |                      | Франція                                   |                    |
|---|---------------|---|----------------------|---|--------------------|
| Позначка                                  | Стандарт      | Позначка                                  | Стандарт             | Позначка                                  | Стандарт           |
| E295; E335; E360                          | EN 10025      | (St 50-2; St 60-2; St 70-2)               | (DIN 17100)          | (A 50-2; A 60-2; A 70-2)                  | (NF A 35-501)      |
| S355                                      | EN 10025      | (St 52-3)                                 | (DIN 17100)          | (E 36-3; E36-4)                           | (NF A 36-101)      |
| S355                                      | EN 10155      | (WtSt 52)                                 | (SEW 087)            | (E 36 W)                                  | (NF A 35-502)      |
| S355                                      | EN 10149-2;-3 | (QStE 340)                                | (SEW 092)            | (E 335D)                                  | (NF A 36-231)      |
| S355                                      | EN 10113-2;-3 | (StE 355; BStE 355)                       | (DIN 17102; SEW 083) | (E 355)                                   | (NF A 36-201)      |
| P295; P355                                | EN 10028-2    | (17Mn4; 19Mn5)                            | (DIN 17155)          | (A 48; A 52)                              | (NF A 36-205)      |
| C35                                       | EN 10083-2    | (C 35)                                    | (DIN 17200)          | (AF 55 C35)                               | (NF A 33-101)      |
| C35E                                      | EN 10083-1    | (Ck 35)                                   | (DIN 17200)          | (XC 38)                                   | (NF A 35-553)      |
| C36                                       | EU 86-70      | Cf 35                                     | DIN 17212            | XC 38 TC                                  | не стандартизовано |
| C45                                       | EN 10083-2    | (C 45)                                    | (DIN 17200)          | (AF 65 C 45)                              | (NF A 33-101)      |
| C45E                                      | EN 10083-1    | (Ck 45)                                   | (DIN 17200)          | (XC 45)                                   | (NF A 35-553)      |
| —   | —             | C45W                                      | DIN 17350            | —   | —                  |
| C46                                       | EU 86-70      | Cf45                                      | DIN 17212            | XC 42 H 1                                 | NF A 35-552        |
| C50                                       | EN 10083-2    | (C 50)                                    | (DIN 17200)          | —   | —                  |
| C50E                                      | EN 10083-1    | (Ck 50)                                   | (DIN 17200)          | (XC 50)                                   | (NF A 35-553)      |
| 16Mo3                                     | EN 10028-2    | (15Mo3)                                   | (DIN 17155)          | (15D3)                                    | (NF A 36-206)      |
| 20MnB5                                    | EN 10083-3    | (19MnB4)                                  | (DIN 1654T4)         | (20MB5)                                   | (NF A 35-556)      |
| 30MnB5                                    | EN 10083-3    | —   | —                    | —   | —                  |
| 38MnB5                                    | EN 10083-3    | —   | —                    | (38MB5)                                   | (NF A 35-556)      |
| 28Mn6                                     | EN 10083-1    | (28Mn6)                                   | (DIN 17200)          | —   | —                  |
| 27MnCrB5-2                                | EN 10083-3    | —   | —                    | —   | —                  |
| 33MnCrB5-2                                | EN 10083-3    | —   | —                    | —   | —                  |
| 39MnCrB6-2                                | EN 10083-3    | —   | —                    | —   | —                  |
| —   | —             | (32Cr2)                                   | (DIN 17200)          | —   | —                  |
| 38Cr2                                     | EN 10083-1    | (38Cr2)                                   | (DIN 17200)          | (38C2)                                    | (NF A 35-552)      |
| 46Cr2                                     | EN 10083-1    | (46Cr2)                                   | (DIN 17200)          | —   | —                  |
| —   | —             | (28Cr4)                                   | (DIN 17200)          | —   | —                  |
| 34Cr4                                     | EN 10083-1    | (34Cr4)                                   | (DIN 17200)          | (32C4)                                    | (NF A 35-552)      |
| 41Cr4                                     | EN 10083-1    | (41Cr4)                                   | (DIN 17200)          | (42C4)                                    | (NF A 35-552)      |
| —   | —             | 17Cr3                                     | DIN 17210            | —   | —                  |
| —   | —             | 20Cr4                                     | DIN 17210            | —   | —                  |
| 45Cr2                                     | EU 86-70      | 45Cr2                                     | DIN 17212            | 42C2                                      | NF A 35-552        |
| 38Cr4                                     | EU 86-70      | 38Cr4                                     | DIN 17212            | —   | —                  |
| —   | —             | 42Cr4                                     | DIN 17212            | 42C4                                      | NF A 35-552        |
| 16MnCr5                                   | prEN 10084    | 16MnCr5                                   | DIN 17210            | 16MC5                                     | NF A 35-551        |
| —   | —             | 20MnCr5                                   | DIN 17210            | 20MC5                                     | NF A 35-551        |
| —   | —             | 22CrMoS35                                 | DIN 17210            | —   | —                  |
| 13CrMo4-5                                 | EN 10028-2    | (13CrMo 4 4)                              | (DIN 17155)          | (15CD2.05)                                | (NF A 36-206)      |
| —   | —             | —   | —                    | (15CD4.05)                                | (NF A 36-206)      |
| 10CrMo9-10                                | EN 10028-2    | (10CrMo 9 10)                             | (DIN 17155)          | (15CD9.10)                                | (NF A 36-210)      |
| —   | —             | —   | —                    | —   | (NF A 36-206)      |
| Усі феритні і мартенситні неіржавкі сталі | EN 10088-2    | Усі феритні і мартенситні неіржавкі сталі | (DIN 17440)          | Усі феритні і мартенситні неіржавкі сталі | (NF A 35-573)      |
| Європа                                    |               | Велика Британія                           |                      | Італія                                    |                    |
| Позначка                                  | Стандарт      | Позначка                                  | Стандарт             | Позначка                                  | Стандарт           |
| E295; E335; E360                          | EN 10025      | —   | —                    | (Fe490; Fe590; Fe 690)                    | (UNI 7070-82)      |
| S355                                      | EN 10025      | (50C; 50D)                                | (BS 4360)            | (Fe 510)                                  | (UNI 7070-82)      |
| S355                                      | EN 10155      | (WR50A)                                   | (BS 4360)            | —   | —                  |
| S355                                      | EN 10149-2;-3 | (43F35)                                   | (BS 1449:част. 1)    | (FeE 335)                                 | (UNI 8890-87)      |
| S355                                      | EN 10113-2;-3 | —   | —                    | (FeE 355)                                 | (UNI 7382-75)      |
| S355                                      | EN 10028-2    | —   | —                    | (FeE 295; FeE 355)                        | (UNI EU 28-88)     |
| P295; P355                                | EN 10028-2    | —   | —                    | —   | —                  |

Кінець таблиці А.1

| Європа  |   | Велика Британія   |  | Італія  |   |
|---|---|---|--|---|---|
| Позначка  | Стандарт  | Позначка  | Стандарт   | Позначка  | Стандарт  |
| C35<br>C35E   | EN 10083-2<br>EN 10083-1  | —<br>(080M36)   | —<br>(BS 970:част. 1)  | (1C35)<br>(C 35)  | (UNI 8373-82)<br>(UNI 7845-78;UNI 7874-79;<br>UNI 8787-85)  |
| C36<br>C45<br>C45E  | EU 86-70<br>EN 10083-2<br>EN 10083-1  | 060A32<br>—<br>(080M46)   | BS 970:част. 1<br>—<br>(BS 970:част. 1)  | C36<br>(1C45)<br>(C 45)   | (UNI 7847-79;UNI 8551-84;<br>UNI 8373-82)<br>(UNI 7845-78;UNI 7874-79;<br>UNI 8787-85)  |
| —<br>C46<br>C50<br>C50E   | —<br>EU 86-70<br>EN 10083-2<br>EN 10083-1   | —<br>080M46<br>—<br>(080M50)  | —<br>BS 970:част. 1<br>—<br>(BS 970:част. 1)   | —<br>C46<br>(1C50)<br>(C50)   | —<br>(UNI 7847-79;UNI 8551-84;<br>UNI 8373-82)<br>(UNI 7845-78;UNI 8787-85;<br>UNI 7874-79)   |
| 16Mo3<br>20MnB5<br>30MnB5<br>38MnB5<br>28Mn6<br>27MnCrB5-2<br>33MnCrB5-2<br>39MnCrB5-2<br>—<br>38Cr2<br>46Cr2<br>—<br>34Cr4<br>41Cr4<br>—<br>—<br>45Cr2<br>38Cr4<br>—<br>16MnCr5<br>—<br>—<br>13CrMo4-5<br>10CrMo9-10 | EN 10028-2<br>EN 10083-3<br>EN 10083-3<br>EN 10083-3<br>EN 10083-1<br>EN 10083-3<br>EN 10083-3<br>EN 10083-3<br>—<br>EN 10083-1<br>EN 10083-1<br>—<br>EN 10083-1<br>EN 10083-1<br>—<br>—<br>EU 86-70<br>EU 86-70<br>—<br>prEN 10084<br>—<br>—<br>EN 10028-2<br>EN 10028-2 | (243)<br>(170H20)<br>—<br>(170H41)<br>(150M19)<br>—<br>—<br>(185H40)<br>—<br>—<br>—<br>(580A30)<br>(530H32)<br>(530M40)<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>530A40<br>527M17<br>—<br>—<br>(620)<br>(622) | (BS 1501:част. 2)<br>(BS 970:част. 1)<br>—<br>(BS 970:част. 1)<br>(BS 970:част. 1)<br>—<br>(BS 970:част. 1)<br>—<br>—<br>—<br>(BS 970:част. 1)<br>(BS 970:част. 1)<br>(BS 970:част. 1)<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>BS 970:част. 1<br>—<br>—<br>(BS 1501:част. 2)<br>(BS 1501:част. 2) | (16Mo3)<br>—<br>—<br>—<br>(C28Mn)<br>—<br>—<br>—<br>—<br>(38Cr2)<br>—<br>—<br>(34Cr4)<br>(41Cr4)<br>—<br>—<br>45Cr2<br>38Cr4<br>41Cr4<br>16MnCr5<br>20MnCr5<br>—<br>(14CrMo 4 5)<br>(10CrMo 9 10) | (UNI EU 28-88)<br>—<br>—<br>—<br>(UNI 7874-79)<br>—<br>—<br>—<br>(UNI 7874-79)<br>(UNI 7874-79;UNI 8787-85;<br>UNI 7845-78)<br>—<br>—<br>UNI 7847-79;UNI 8551-84<br>UNI 7847-79;UNI 8551-84<br>UNI 7874-79<br>UNI 7846-78;UNI 8550-84;<br>UNI 8788-85<br>UNI 7846-78;UNI 8550-84;<br>UNI 8788-85<br>—<br>(UNI EU 28-88)<br>(UNI EU 28-88) |
| Усі феритні і мартенситні неіржавкі сталі   | EN 10088-2  | Усі феритні і мартенситні неіржавкі сталі   | (BS 1449:част. 2)  | Усі феритні і мартенситні неіржавкі сталі   | (UNI 6900)<br>(UNI 6901)<br>(UNI 8317)  |

Таблиця А.2 — Відповідні національні позначки і стандарти для категорії С (збільшення на 30 %)

| Європа           |                             | Німеччина   |                          | Франція        |                    |
|------------------|-----------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------------|
| Позначка         | Стандарт                    | Позначка  | Стандарт                 | Позначка       | Стандарт           |
| L360; L415; L445 | EN 10208-2                  | StE360.7;StE385.7;<br>StE415.7;StE445.7                                       | DIN 17172                | —              | —                  |
| S420; S460       | EN 10113-2;-3               | (StE380; StE420;<br>StE460; StE500)<br>(BstE420;BStE460;<br>BstE500; BStE550) | (DIN 17102)<br>(SEW 083) | (E 420; E 460) | (NF A 36-201)      |
| S420; S460       | EN 10149-2;-3               | (QStE380;QStE420;<br>QStE460)   | (SEW 092)                | —              | —                  |
| P460<br>S460     | EN 10028-3;-6<br>EN 10137-2 | —<br>—  | —<br>—                   | —<br>(E 460 T) | —<br>(NF A 36-204) |

Кінець таблиці А.2

| Європа  |  | Німеччина  |   | Франція   |   |
|---|--|--|---|---|---|
| Позначка  | Стандарт   | Позначка   | Стандарт  | Позначка  | Стандарт  |
| C53<br>C55<br>C55E<br>1CS55<br>C60<br>C60E<br>1CS60<br>—<br>1CS67                       | EU 86-70<br>EN 10083-2<br>EN 10083-1<br>EU 132-79<br>EN 10083-2<br>EN 10083-1<br>EU 132-79<br>—<br>EU 132-79         | Cf53<br>(C55)<br>(Ck55)<br>C55<br>(C60)<br>(Ck60)<br>C60<br>C60W<br>C67                    | DIN 17212<br>(DIN 17200)<br>(DIN 17200)<br>DIN 17222<br>(DIN 17200)<br>(DIN 17200)<br>DIN 17222<br>DIN 17350<br>DIN 17222 | XC 48 TS<br>(AF 70 C 55)<br>(XC 54)<br>42 C 2<br>—<br>(XC 60)<br>AF 70 C 55<br>—<br>— | не стандартизовано<br>(NF A 33-101)<br>(NF A 35-553)<br>NF A 35-552<br>—<br>(NF A 35-553)<br>NF A 33-101<br>—<br>—  |
| 25CrMo4<br>34CrMo4<br>41CrMo4<br>42CrMo4<br>17CrNi6-6<br>20NiCrMo2-2<br>18CrNiMo7-6     | EN 10083-1<br>EN 10083-1<br>EU 86-70<br>EN 10083-1<br>prEN 10084<br>prEN 10084<br>prEN 10084                         | (25CrMo 4)<br>(34CrMo 4)<br>41CrMo 4<br>(42CrMo 4)<br>15CrNi 6<br>21NiCrMo 2<br>17CrNiMo 7 | (DIN 17200)<br>(DIN 17200)<br>DIN 17212<br>(DIN 17200)<br>DIN 17210<br>DIN 17210<br>DIN 17210                             | (25 CD 4)<br>(35 CD 4)<br>42 CD 4<br>(42 CD 4)<br>—<br>20 NCD 2<br>18 NCD 6           | (NF A 35-553)<br>(NF A 35-553)<br>NF A 35-553<br>(NF A 35-553)<br>—<br>NF A 35-553<br>не стандартизовано  |
| Усі аустенітні<br>неіржавкі сталі<br>без Мо   | EN 10088-2   | Усі аустенітні<br>неіржавкі сталі<br>без Мо  | (DIN 17440)   | Усі аустенітні<br>неіржавкі сталі<br>без Мо   | (NF A 35-573)<br>(NF A 36-209)  |
| Європа  |  | Велика Британія  |   | Італія  |   |
| Позначка  | Стандарт   | Позначка   | Стандарт  | Позначка  | Стандарт  |
| L360; L415; L445<br>S420; S460<br>S420; S460<br><br>P460<br>S460                        | EN 10208-2<br>EN 10113-2;-3<br>EN 10149-2;-3<br><br>EN 10028-3;-6<br>EN 10137-2                                      | —<br>(55EE)<br>—<br><br>—<br>—   | —<br>(BS 4360)<br>—<br><br>—<br>—   | —<br>(FeE 390; FeE 460)<br>(FeE 380; FeE 420;<br>FeE460)<br>FeE 460<br>(FeE 460)      | —<br>(UNI 7382-75)<br>(UNI 8890-87)<br><br>UNI EU 137-89<br>(UNI EU 137-89)   |
| C53<br>C55<br>C55E<br><br>1CS55<br>C60<br>C60E<br><br>1CS60<br>—<br>1CS67               | EU 86-70<br>EN 10083-2<br>EN 10083-1<br><br>EU 132-79<br>EN 10083-2<br>EN 10083-1<br><br>EU 132-79<br>—<br>EU 132-79 | 070M55<br>—<br>(070M55)<br><br>070M55<br><br>(070M60)<br><br>080A57<br>—<br>080A57         | BS 970:ч.1<br><br>(BS 970:ч.1)<br><br>BS 970:ч.1<br>—<br>—<br>BS 970:ч.1<br>—<br>—  | C 53<br>(1 C 55)<br>(C 55)<br><br>C55<br>(1C 60)<br>C 60<br><br>C60<br>—<br>C67       | (UNI 7847-79; UNI 8551-84;<br>UNI 8373-82)<br>(UNI 7895-78; UNI 7874-79;<br>UNI 8787-85)<br>UNI 7064-82<br>(UNI 8373-82)<br>(UNI 7845-78; UNI 7874-79;<br>UNI 8787-85)<br>UNI 7064-82<br>—<br>UNI 7064-82   |
| 25CrMo4<br>34CrMo4<br>41CrMo4<br>42CrMo4<br><br>17CrNi6-6<br>20NiCrMo2-2<br>18CrNiMo7-6 | EN 10083-1<br>EN 10083-1<br>EU 86-70<br>EN 10083-1<br><br>prEN 10084<br>prEN 10084<br>prEN 10084                     | (708A25)<br>(708A30)<br>708M40<br>(708M40)<br><br>—<br>805M20<br>820A16                    | (BS 970:ч.1)<br>(BS 970:ч.1)<br>BS 970:ч.1<br>(BS 970:ч.1)<br><br>—<br>BS 970:ч.1<br>(BS 970:ч.1)                         | (25CrMo4)<br>(35CrMo4)<br>41CrMo4<br>(42CrMo4)<br><br>—<br>20NiCrMo2<br>18NiCrMo7     | (UNI 7845-78; UNI 7874-79;<br>UNI 8787-85)<br>(UNI 7845-78; UNI 7874-79;<br>UNI 8787-85)<br>UNI 7847-79; UNI 8551-84<br>(UNI 7845-78; UNI 7874-79;<br>UNI 8787-85)<br>—<br>UNI 7846-78; UNI 8550-84;<br>UNI 8788-85<br>UNI 7846-78; UNI 8550-84;<br>UNI 8788-85 |
| Усі аустенітні<br>неіржавкі сталі<br>без Мо   | EN 10088-2   | Усі аустенітні<br>неіржавкі сталі<br>без Мо  | (BS<br>1449:ч.2)<br>(BS<br>1501:ч.3)  | Усі аустенітні<br>неіржавкі сталі<br>без Мо   | (UNI 6900)<br>(UNI 6901)<br>(UNI 7500)<br>(UNI 8317)  |



Таблиця А.3 — Відповідні національні позначки і стандарти для категорії D (збільшення на 40 %)

| Європа  |   | Німеччина   |   | Франція   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| Позначка  | Стандарт  | Позначка  | Стандарт  | Позначка  | Стандарт   |
| L480; L550<br>S500; S550<br>S600; S650<br>S700<br>S500; S550<br>S620; S690<br>S890; S960<br>P500; P550<br>P620; P690  | EN 10208-2<br>EN 10149-2<br><br>EN 10137-2<br><br>EN 10028-6  | StE480.7<br>(QStE500;<br>QStE550)<br><br>—<br><br>—   | DIN 17172<br>(SEW 092)<br><br>—<br><br>—  | —<br>—<br><br>(E 500T; E 550T;<br>E 620T; E 690T)<br><br>—  | —<br>—<br><br>(NF A 36-204)<br><br>—   |
| CT 70<br>1 CS 75<br>CT 80<br>—<br>2 CS 85<br><br>2 CS 100<br><br>CT105<br>CT120   | EU 96-79<br>EU 132-79<br>EU 96-79<br>—<br>EU 132-79<br><br>EU 132-79<br><br>EU 96-79<br>EU 96-79  | C 70 W2<br>C 75<br>C 80 W1<br>C 85W<br>Ck 85<br><br>Ck 101<br><br>C 105 W1<br>C 125 W   | DIN 17350<br>DIN 17222<br>DIN 17350<br>DIN 17350<br>DIN 17222<br><br>DIN 17222<br><br>DIN 17350<br>не стандар-<br>тизовано  | C 75<br>—<br>—<br>XC 90<br>—<br>XC 100<br><br>—<br>—  | —<br>NF A 37-502<br>—<br>—<br>NF A 37-502;<br>NF A 35-533<br>NF A 37-502;<br>NF A 35-553<br><br>—<br>—   |
| 50CrMo4<br>36CrNiMo4<br>34CrNiMo6<br>30CrNiMo8<br>—<br>51CrV4<br>наприклад,<br>всі марки<br>39CrMoV13<br>31CrMo12<br>34CrAlMo5<br>41CrAlMo7<br>—<br>—<br>наприклад,<br>всі марки<br>50CrV4<br>—<br>—<br>67SiCr5<br>50CrV4 | EN 10083-1<br>EN 10083-1<br>EN 10083-1<br>EN 10083-1<br>—<br>EN 10083-1<br>EU 85-70<br><br>EU 85-70<br>EU 85-70<br>EU 85-70<br>EU 85-70<br>—<br>—<br>EU 89-71<br>EU 89-71<br>—<br>—<br>EU 132-79<br>EU 132-79 | (50CrMo4)<br>(36CrNiMo4)<br>(34CrNiMo6)<br>(30CrNiMo8)<br>30CrNiV8<br>(50CrV4)<br>наприклад,<br>всі марки<br>39CrMoV13 9<br>31CrMo12<br>34CrAlMo5<br>41CrAlMo7<br>Cf70<br>49CrMo4<br>наприклад,<br>всі марки<br>50CrV4<br>55Si7<br>71Si7<br>67SiCr5<br>50CrV4 | (DIN 17200)<br>(DIN 17200)<br>(DIN 17200)<br>(DIN 17200)<br>DIN 17200<br>(DIN 17200)<br>DIN 17211<br><br>DIN 17211<br>DIN 17211<br>DIN 17211<br>DIN 17211<br>DIN 17212<br>DIN 17212<br>DIN 17212<br>DIN 17221<br>DIN 17222<br>DIN 17222<br>DIN 17222<br>DIN 17222 | —<br>40NCD3<br>(35NCD6)<br>(30CND8)<br>—<br>(50CV4)<br>—<br>—<br>—<br>30CD12<br>30CA6.12<br>—<br>XC70<br>—<br>—<br>50CV4<br>55S7<br>—<br>—<br>50CV4 | —<br>не стандартизовано<br>—<br>(NF A 35-552)<br>—<br>(NF A 35-553)<br>—<br>—<br>—<br>не стандартизовано<br>—<br>не стандартизовано<br>—<br>—<br>NF A 35-553<br>NF A 35-533<br>—<br>—<br>NF A 35-571;<br>NF A 35-553 |
| Усі аустенітні<br>неіржавкі сталі<br>леговані Мо  | EN 10088-2  | Усі аустенітні<br>неіржавкі сталі<br>леговані Мо  | (DIN 17440)   | Усі аустенітні<br>неіржавкі сталі<br>леговані Мо  | (NF A 35-573)<br>(NF A 36-209)   |
| Європа  |   | Велика Британія   |   | Італія  |  |
| Позначка  | Стандарт  | Позначка  | Стандарт  | Позначка  | Стандарт   |
| L480; L550<br>S500; S550<br>S600; S650<br>S700<br>S500; S550<br>S620; S690<br>S890; S960  | EN 10208-2<br>EN 10149-2<br><br>EN 10137-2  | —<br>—<br><br>—   | —<br>—<br><br>—   | —<br>(Fe E490;<br>FeE 560)<br><br>(Fe E500;<br>FeE 550;<br>FeE 620;<br>FeE 690)   | —<br>(UNI 8890-84)<br><br>(UNI EU 137-89)  |

Кінець таблиці А.3

| Європа   |  | Велика Британія   |  | Італія   |  |
|--|--|---|--|--|--|
| Познака  | Стандарт   | Познака   | Стандарт   | Познака  | Стандарт   |
| P500; P550<br>P620; P690   | EN 10028-6   | —   | —  | Fe E500;<br>Fe E550;<br>Fe E620<br>Fe E690   | UNI EU 137-89  |
| CT70<br>1CS75<br>CT80<br>—<br>2CS85<br>2CS100<br>CT105<br>CT120  | EU 96-79<br>EU 132-79<br>EU 96-79<br>—<br>EU 132-79<br>EU 132-79<br>EU 96-79<br>EU 96-79   | —<br>070A72<br>—<br>—<br>—<br>060A96<br>—<br>—  | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—   | C 70KU<br>C 75<br>C 80KU<br>—<br>C 85<br>C 100<br>C 100KU<br>C 120KU   | UNI 2955/1-82<br>UNI 7064-82<br>UNI 2955/1-82<br>—<br>UNI 7064-82<br>UNI 7064-82<br>UNI 2955/1-82<br>UNI 2955/1-82   |
| 50CrMo4<br>36CrNiMo4<br>34CrNiMo6<br>30CrNiMo8<br>51CrV4<br><br>наприклад,<br>всі марки<br>39CrMoV13<br>31CrMo12<br>34CrAlMo5<br>41CrAlMo7<br>—<br>—<br>наприклад,<br>всі марки<br>50CrV4<br>—<br>—<br>67SiCr5<br>50CrV4 | EN 10083-1<br>EN 10083-1<br>EN 10083-1<br>EN 10083-1<br>EN 10083-1<br><br>EU 85-70<br>EU 85-70<br>EU 85-70<br>EU 85-70<br>—<br>—<br>EU 89-71<br>EU 89-71<br>—<br>—<br>EU 132-79<br>EU 132-79 | (708M40)<br>(817M37)<br>(817M40)<br>(823M30)<br>(735A51)<br><br>—<br>—<br>722M24<br>—<br>—<br>—<br>—<br>735A51<br>251A58<br>—<br>735A51 | (BS 970: ч.1)<br>—<br>(BS 970: ч.1)<br>—<br>(BS 970: ч.2)<br><br>—<br>—<br>BS 970: ч.1<br>—<br>—<br>—<br>—<br>BS 970: ч.2<br>BS 970: ч.2<br>—<br>BS 970: ч.2 | —<br>—<br>—<br>—<br>(50CrV4)<br><br>—<br>—<br>31CrMo12<br>—<br>41CrAlMo7<br>—<br>—<br>наприклад,<br>всі марки<br>50CrV4<br>55Si7<br>—<br>67SiCr5<br>50CrV4 | —<br>—<br>—<br>—<br>(UNI 7845-78; UNI 7874-79)<br><br>(UNI 8787-85)<br>—<br>—<br>UNI 8552-84; UNI 8077-80<br>—<br>UNI 8552-84; UNI 8077-80<br>—<br>—<br>UNI 3545-80<br>UNI 3545-80<br>UNI 3545-80<br>—<br>UNI 7064-82<br>UNI 7064-82 |
| Усі аустенітні<br>неіржавкі сталі<br>леговані Мо   | EN 10088-2   | Усі аустенітні<br>неіржавкі сталі<br>леговані Мо  | (BS 1449, ч.2;<br>BS 1501, ч.3)  | Усі аустенітні<br>неіржавкі сталі<br>леговані Мо   | (UNI 6900)<br>(UNI 6901)<br>(UNI 7500)<br>(UNI 8317)   |

ДОДАТОК В  
(довідковий)

**ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,  
ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ EURONORM 96**

До перетворення EURONORM 96 в європейський стандарт треба забезпечити його виконання або посилатися на відповідний національний стандарт, перелік яких наведено у таблиці В.1.

Таблиця В.1 — EURONORM 96 з відповідними національними стандартами

| EURONORM 96 | Відповідні національні стандарти |             |                  |             |              |              |
|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
|             | Німеччини                        | Франції     | Великої Британії | Іспанії     | Італії       | Бельгії      |
| 96-1979     | DIN 17350                        | NF A 35-590 | BS 4659          | UNE 36084-1 | UNI 2955/1-2 | NBN A 21-227 |

---

Код УКНД 77.140.50

**Ключові слова:** допуски, лист, сталь, штаба.

---